

KARTA TECHNICZNA

PODSYPKI

1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Podsypka cementowo – piaskowa to mieszanka hydrauliczna w konsystencji wilgotnej składające się z cementu, piasku lub pospółki i optymalnie dobranej ilości wody, tak aby umożliwić maksymalne zagęszczenie.

Parametry użytkowe i zakres stosowania podsypki charakteryzowane są przez stosunek objętościowy cementu do piasku w stanie luźno usypanym np. posypka cementowo-piaskowa 1:3, 1:4, 1:5 itd.

Produkowany zgodnie z /norma , specyfikacją techniczną:

Podsypka cementowo-piaskowa produkowana jest zgodnie ze specyfikacją techniczną robót lub zgodnie z wymaganiami klienta.

2 ZASTOSOWANIE

Podsypka cementowo-piaskowa jest materiałem wyrównująco – wzmacniającym, na którym układa się kostkę brukową, krawężniki, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów.

3 ZALECENIA WYKONAWCZE I TRANSPORT

- Produkt dostarczany jest na budowę wywrotką, z której bezpośrednio odbywa się rozładunek.
- Zawibrowanie warstwy kostki brukowej lub płyt chodnikowych musi nastąpić przed rozpoczęciem wiązania podsypki.
- Do wibrowania stosuje się wibrator płytowy wyposażony w płytę z gumy.

4 CHARAKTERYSTYKA

Lp.	Parametr	Wartość
1	Konsystencja	wilgotna
2	Gęstość mieszanki	1700±200 kg/m ³

KARTA TECHNICZNA

PODSYPKI

5 KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie konsystencji pod względem wizualnym. Systematyczna kontrola jakości surowców do produkcji.

6 PIELĘGNACJA

Niekonieczna, choć zaleca się zraszanie wodą i przykrycie folią w warunkach wysokich temperatur otoczenia.

7 BEZPIECZEŃSTWO

Produktu nie można połykać i nie należy go stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą pod groźbą wywołania alergii, wysypki lub oparzenia. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania produktu. W razie kontaktu betonu ze skórą i/lub oczami należy przemyć obficie wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

8 UWAGI

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej mają na celu zapewnienie użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Każdorazowa ingerencja w skład mieszanki jest niedopuszczalna, gdyż może obniżyć jego jakość. W przypadku ingerencji w mieszankę, bądź łączenie jej z wyrobami innych Producentów zwalnia dostawcę od odpowiedzialności.

Lafarge
Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Ul. Ilżecka 24f
02-135 Warszawa
Tel. 022 324 60 00
Fax 022 324 60 05

