

# IZOLBET S

## bitumiczny klej do styropianu



### Hydroizolacje bitumiczne



**Bezpieczny dla styropianu**



**Bardzo wysoka przyczepność**



**Gotowy do użycia**



**Łatwa i szybka aplikacja**

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- gotowy do użycia
- może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych oraz styropianu lub XPS
- nie spływa z pionowych powierzchni
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- nie zawiera rozpuszczalników

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna masa asfaltowa do przyklejania płyt styropianowych EPS i XPS.

### DANE TECHNICZNE

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw	ok. 5 godzin
Odporność na deszcz	po ok. 5 godzinach
Zdolność rozcieńczania wodą	>300 %
Zawartość wody w emulsji	max. 50%
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji	od +5°C do +25°C
Gęstość objętościowa	1,05 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Aplikacja	Pędzel, szczotka dekarcka, natrysk (np. GRACO GH833, ciśnienie 150-160 bar, dysza 0,017-0,021")

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% RH. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- klejenie płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
- gruntowanie podłoża mineralnych po rozcieńczeniu wodą od 1:1 przed przyklejaniem płyt izolacyjnych

## ZALECENIA

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche lub matowo wilgotne, gładkie, odtłuszczone, wolne od luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Ściany fundamentowe należy otynkować, a nowe tynki i beton wysezonować. Podłoże nie może być zmrożone i oszronione. Podłoże zagruntować preparatem IZOLBET S rozcieńczonym wodą 1:1.

**UWAGA:** wyrobu IZOLBET S nie stosować na podłożach smołowych.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOLBET S jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją zawartość opakowania dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Do gruntowania wyrób rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 (IZOLBET S : woda).

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

### GRUNTOWANIE PODŁOŻA

IZOLBET S rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 (IZOLBET S: woda) nakładać na przygotowaną powierzchnię pędzlem z twardym włosiem lub szczotką dekarską.

### PRZYKLEJANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

Prace rozpocząć od dna wykopu. IZOLBET S nakładać punktowo na płyty styropianowe w ilości 10 -12 placków na płytę o powierzchni 0,5 m<sup>2</sup>. Płyty ruchem kolistym docisnąć do podłoża. Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. W przypadku zagrożenia deszczem zabezpieczyć szczelinę między styropianem, a ścianą fundamentową przed przedostaniem się do niej wody opadowej do momentu całkowitego związania kleju. Czas związania jest uzależniony od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 7 dni.

W przypadku obciążenia wodą płyty należy przyklejać całopowierzchniowo, szpachlując masą IZOLBET S również boczne powierzchnie płyt. Powyżej gruntu płyty należy dodatkowo mocować kołkami z tworzywa sztucznego i wykonać na powierzchni warstwę zbrojącą z zaprawy IZOLBET KSu-SDB i siatki z włókna szklanego IZOLBET A 145 lub IZOLBET A 160

## ZUŻYCIE

- ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed związaniem masy narzędzia czyścić wodą z mydłem. Po związaniu do czyszczenia używać rozpuszczalnik organiczny.

## WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

### I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +30°C.. Nie wykonywać prac w pełnym słońcu oraz podczas opadów atmosferycznych. Chronić świeżą powłokę przed deszczem i mrozem do momentu pełnego związania.

## OPAKOWANIA

Plastikowe wiadro 9 kg, 18 kg

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Transport musi odbywać się środkami transportu z zachowaniem warunków magazynowania. Chronić przed mrozem.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrobu nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, za wyjątkiem posadzek na gruncie. Produkt stosować w miejscu przewiewnym z dala od ognia. Wyrób chronić przed dostępem. dzieci. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej.

## UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Kolor i powierzchnia wykonanej powłoki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na sposób i warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe oraz nie może być przedmiotem reklamacji.

## DATA AKTUALIZACJI KARTY:

24.01.2024

### IZOLBET Sp. z o.o.

Kowalska 9, 09-500 Gostynin  
NIP 971-07-21-529, REGON 146040638, KRS: 0000413877  
(Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w  
Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)  
Kapitał akcyjny: 11 895 600,00 zł opłacony w pełni

[www.izolbet.pl](http://www.izolbet.pl)

### HOLCIM POLSKA SA

Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz  
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520, KRS: 0000062569  
(Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)  
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni,  
nr rejestracyjny BDO 000001937

[www.holcim.pl](http://www.holcim.pl)



A MEMBER OF  
**HOLCIM GROUP**